

Ficha técnica

CASABLANCA MULTI-ACCIÓN SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Esmalte de excelente acabado y rápido secado con inhibidores de corrosión, logrando un recubrimiento de gran durabilidad que permite finalizar el trabajo en el mismo día, aplicando dos manos.

De gran poder cubritivo, excelente adherencia y gran resistencia a la intemperie es recomendado para proteger superficies exteriores e interiores de madera, metal o mampostería.

USOS

Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería. Permite la aplicación directa sobre hierro evitando el uso de fondo antióxido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.

Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color.

Peso específico: 1.6 +/- 0.02 gr/cm³ (color Blanco).

Sólidos en Peso: 58%

Rendimiento: 10 a 15 m² por litro por mano.

Color: Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo de 30 cm³ de entonador universal por litro de producto.

Terminación: Brillante y Satinado

Número de manos: 2.

Secado tacto: 20 a 30 minutos.

Secado duro: 4 horas.

Repintado mínimo: 3 a 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás Casablanca.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



RENDIMIENTO
POR MANO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUARRÁS



TERMINACIÓN



CANTIDAD
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo:

Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.

En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

En superficies de madera lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Casablanca Fondo Universal.

En superficies de hierro eliminar el exceso de óxido por cepillado o lijado y limpiar con un paño el polvillo resultante. En superficies críticas o si se desea aumentar la protección antióxido aplicar 2 manos de Convertidor de Óxido.

En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado y eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático al 20% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.
De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Aguarrás CASABLANCA.
No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

Sistema a utilizar:

Pincel / Soplete / Rodillo / Airless / Convencional

Diluyente:	0 a 5 %	5 a 10%	10 a 15%
Orificio de pico:	-	0,33 mm	1,8 - 2 mm
Presión de pico:	-	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**
En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**
En ROSARIO: **(0341) 448-0202**
En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.