

Ficha técnica

CASADECO ROMÁNICO Revestimiento Acrílico Texturado

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento decorativo texturado indicado para superficies interiores y exteriores. Es un producto resistente a la intemperie y flexible, permitiendo que no se cuartee ni fisure.

USOS

Tiene excelente adherencia sobre todo tipo de superficies: Hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, superficies metálicas, etc.

Una vez aplicado pueden obtenerse diferentes efectos de terminación, tipo Travertino o Rulato, mediante el planchado con llana plástica.

Sustituye al sistema tradicional de revoque fino más pintura.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,74 - 1,78

Rendimiento: 1,6 - 2,0 kg/m²

Color: Blanco.

Se pueden obtener todos los colores del sistema tintométrico CASABLANCA. Apto también para ser entonado con entonador universal Casablanca hasta 30 cm³ por litro.

Número de manos: 1

Secado tacto: 4 a 8 hs

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

1,6 a 2,0
kg/m²

RENDIMIENTO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA

De 4
a 8 hs.

SECADO TACTO



NÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas.

Tratamiento previo:

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Sobre revoque u hormigón nuevos es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar el recubrimiento.

Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de antióxido antes de la aplicación.

APLICACIÓN

Aplicar a modo de imprimación una mano a rodillo de CASASECA IMPERMEABILIZANTE FRENTE de color similar al recubrimiento decorativo. Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Dar una mano de CASADECO ROMÁNICO sin diluir, extender el producto con llana metálica, formando un ángulo de 45° entre el sustrato y la llana. Presionar la herramienta de tal forma de dejar un espesor no superior a 2mm. Dejar orear entre 10 a 30 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente, y luego planchar la superficie con llana plástica, realizando movimientos verticales para una terminación Travertino y movimientos circulares para una terminación Rulato. En días de elevada temperatura se recomienda agregar hasta un 5% de agua. Se recomienda hacer paños completos para disminuir la cantidad de empalmes.

Sistema a utilizar:

Llana metálica para extender el material y llana plástica para dar el efecto de terminación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**
En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**
En ROSARIO: **(0341) 448-0202**
En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.