

Ficha técnica

CASABLANCA Fijador al Aguarrás

DESCRIPCIÓN

Fijador al aguarrás Casablanca, es un producto de preparación para paredes pulverulentas o entizadas, hayan sido o no pintadas anteriormente. Favorece la adherencia de la pintura a aplicar

USOS

Producto transparente indicado para mejorar la adherencia de la pintura de terminación, dando mayor duración a la misma, ya que confiere mayor resistencia al roce y a los golpes. Adecuado para interiores, especialmente recomendado para exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.

Peso específico: 0,80.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro por mano.

Color: Incoloro.

Brillo: Mate.

Número de manos: 1.

Secado tacto: 2 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Solvente de dilución y limpieza: Aguarrás mineral.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



8 hs.

REPINTADO
MÍNIMO



DILUCIÓN Y
LIMPIEZA CON
AGUARRÁS MINERAL

2 hs.

SECADO
AL TACTO



NÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo

La superficie a pintar debe estar firme, limpia y seca; libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Eliminar partes sueltas o flojas de pinturas preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza.

APLICACIÓN

Diluir con agregados crecientes de disolvente para sintéticos y efectuar pequeños ensayos en la pared hasta encontrar la proporción en la que la aplicación queda mate. Con una dilución de 1 de producto + 3 de disolvente se obtiene lo recomendado.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperaturas por debajo de 10°C, humedad relativa superior al 90% o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos; ya que estos factores pueden deteriorar la calidad de las pinturas prematuramente. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.